

KÓD PRODUKTU	: TA 909
POPIS	: POLYURETANOVÝ TRANSPARENTNÍ ZÁKLAD
VYUŽITÍ	: ŽIDLE A ZAOBLENÉ ČÁSTI TAKÉ ELEKTROSTATICKOU APLIKACÍ

CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :

Specifická váha	: 990 g/l (+/-1)
Obsah sušiny 1.komponentu	: 47% (+/-1)
Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C	: 50sec. (+/-2)
Kategorie produktu	: A/e
Obsah organických rozpouštědel (VOC) v g/l produktu	520
Obsah organického uhlíku (TOC) v kg/kg produktu	0,42
Obsah organických rozpouštědel (VOC) v g/l aplikační směsi	614

PŘÍPRAVA :

TA 909	: 100 hmot.částí
TX 50	: 50 "
TZ 33	: 20 "

CHARAKTERISTIKA PŘIPRAVENÉHO PRODUKTU :

Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C	: 18sec. (+/-2)
Obsah sušiny po natužení	: 41% (+/-1)
Doba zpracovatelnosti	: 3hod. při 20°C

APLIKACE :

Stříkáací pistolí	: také elektrostatickým zařízením
Sušení	: 4hod.

PŘÍKLAD DOPORUČENÉ APLIKACE :

Podklad	: buk
Tónovací odstín (mořidlo)	: serie PC 3/colore
Základ	: 1 nebo 2 vrstvy TA 909
Vrchní lak	: serie TO 9/serie čirý matný polyuretan

POZNÁMKY : Tento produkt se vyznačuje výborným plněním a brousitelností.

ZÁRUČNÍ DOBA : 12 měsíců od data výroby, v originálním balení.

SKLADOVATELNOST : Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-25°C. Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů.