KÓD PRODUKTU **: TS 1555**

POPIS **:** UNIVERZÁLNÍ AKRYL-URETANOVÝ TRANSPARENTNÍ LAK, POUŽITELNÝ JAKO ZÁKLADNÍ I VRCHNÍ NÁTĚR

VYUŽITÍ **:** PODLAHY, SCHODY, NÁBYTEK, DVEŘE, KUCHYŇSKÁ DVÍŘKA, ŽIDLE, STOLY aj.
Vyznačuje se perfektním prokreslení dřevní struktury, nežloutnoucí (vynikající na světlých dřevinách), velmi rychlým schnutím a velmi dobrým rozprostřením

CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :

Specifická váha TS1555	: 921 g/l (+/-10)
Specifická váha TX90	: 931 g/l (+/-10)
Obsah sušiny TS1555	: 24% (+/-2)
Obsah sušiny TX90	: 32,3% (+/-2)
Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C	: 35sec (+/-2)

PŘÍPRAVA :

TS 1555	: 100 hmot.částí
TX 90	: 10 "
TZ 33/35	: 10-30 "

CHARAKTERISTIKA PŘIPRAVENÉHO PRODUKTU :

Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C	: 18sec. (+/-2)
Obsah sušiny po natužení	: 24,8% (+/-2)
Doba zpracovatelnosti	: >8hod. při 20°C

APLIKACE :

Stříkací pistolí a clonováním	: 100-140 g/m^2 v každé vrstvě
Sušení při 20°C	: 12 hod kompletní vytvrdnutí
	: 40min na dotyk
	10min gel

Stupně lesku **:** TS 1555 20° (+/-2)

PŘÍKLAD DOPORUČENÉHO ZPŮSOBU APLIKACE :

Základ	: TA15
Vrchní lak	: TS1555
Základ	: TS1555
Vrchní lak	: TS1555

POZNÁMKY :

- V případě potřeby dosažení vyšší povrchové tvrdosti je možné produkt na tužit 20% TX90
- Důkladně před použitím promíchat
- Všechny hodnoty v tomto technickém listu platí při teplotě 20°C a relativní vlhkosti 70% U.R.

ZÁRUČNÍ DOBA : TS1555 - 8 měsíců od data výroby, v originálním balení.
TX90 – 4 měsíce

SKLADOVATELNOST : Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-22°C.
Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů.