KÓD PRODUKTU **: PN 1/COLORE**

NÁZEV *: PIGMENTOVÁ IMPREGNACE*

POPIS *: Impregnace na bázi syntetických jedno komponentních pryskyřic na preventivní moření a barvení dřeva.*

VYUŽITÍ *: Ochranná i dekorační impregnace pro vnější i vnitřní použití*

CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :

Specifická váha při 20°C	*: 800-900 g/l v závislosti na odstínu*
Obsah sušiny	*: 17% (+/-2)*
Viskozita (DIN 53211 mm. 4)	*: 13-14 sec.*
Ředidlo	*: syntetické - TZ 90*
% Ředění	*: 0-5 % (v případě nutnosti)*
Vydatnost	*: 10-12 m^2, v závislosti na savosti, struktuře podkladu a způsobu aplikace*

Kategorie produktu	*:*	*A/h*
Obsah organických rozpouštědel (VOC) v g/l produktu		*716,54*
Obsah organického uhlíku (TOC) v kg/kg produktu		*0,79*
Obsah organických rozpouštědel (VOC) v g/l aplikační směsi		*685,53 – 716,54*

APLIKACE *: štětcem, namáčením, houbou, válečkem, stříkáním*
Dřevo musí být dobře obroušeno, zbaveno prachu a pečlivě očištěno od jakékoliv stopy po tuku nebo pryskyřici. Nesmí obsahovat více než 18% vlhkosti.

SUŠENÍ :

Při 20°C ve větraném prostředí	*: minimálně - 4 hod*
	: proti dotyku - 1 hod.
	: brousitelnost - po 14-16 hod.
	: při 35-40°C 90 min.

UPOZORNĚNÍ : Doba sušení, se mění v závislosti na teplotě, ventilaci a relativní vlhkosti. Vyhýbejte se zbytečnému hromadění vlhkosti, které se normálně tvoří při stohování natřených výrobků.

PŘÍKLADY DOPORUČENÝCH ZPŮSOBŮ APLIKACE :

VYSOKÁ KVALITA S TIXOTROPNÍM VRCHNÍM LAKEM

Impregnace	*: 1 vrstva PN 1/colore*
Základ	*: 1 vrstva TN 50*
Vrchní lak	*: 1 vrstva TN 633 nebo TN 60 nebo TN 73*

OBECNÉ VYUŽITÍ S TIXOTROPNÍM VRCHNÍM LAKEM

Impregnace	*: 1 vrstva PN 1/colore*
Vrchní lak	*: 1 vrstva TN 633 nebo TN 60 nebo TN 73*

ODSTÍNY :

PN 10	*tmavý ořech*
PN 11	*teak*
PN 12	*světlý ořech*
PN 13	*třešeň*
PN 14	*starý ořech*
PN 15	*douglas*
PN 16	*mahagon*

VLASTNOSTI : *pigmentové impregnace série PN 1/colore, jsou odolné proti povětrnostním vlivům, pronikají do hloubky dřevního vlákna, které chrání od destruktivního působení plísně a škodlivého hmyzu. Pigmenty na bázi oxidů železa použité ve vzorci, chrání dřevo od destruktivního působení ultra-fialového záření.*

OŠETŘOVÁNÍ : *výrobek, již natřený produktem TN 633 nebo TN 60 nebo TN 73, musí být očištěn od prachu a nečistot, lehce přebroušen a znovu jednou nebo dvakrát natřen stejným produktem.*

UPOZORNĚNÍ : *některé typy dřevin (např. dub, kaštan, douglas) obsahují látky, které v přítomnosti vody reagují se železem. Mohou zavinit výskyt černo-modrých teček, které by v povrchové zkoušce mohli vypadat jako namodralá plíseň. Na leštění povrchu tedy nedoporučujeme používat ocelovou vlnu. Při aplikaci stříkací pistolí, může vznikající prach způsobit samovznícení. Doporučuje se přísně udržovat čistotu pracoviště.*

ZÁRUČNÍ DOBA : *12 měsíců od data výroby, v originálním balení.*

SKLADOVATELNOST : *Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-25°C. Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů.*